FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex
Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr
Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

F09
02/25

SILIFIR

SILICONE LIQUIDE NEUTRE

Haute qualité

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Sans MEKO, silicone neutre haute température.
- Applications de collage et d'étanchéité dans le domaine de l'industrie, la maintenance, la construction navale, la réparation automobile.
- Vulcanisation à température ambiante (RTV)
- Mise en oeuvre simple.
- Utilisable en position verticale ou horizontale.
- Excellente résistance à la température, l'humidité, aux UV, au gaz sous pression et aux huiles.
- Étanchéité durable pour des applications industrielles exigeantes.

MODE D'EMPLOI

Sur supports propres, secs, dépoussiérés et dégraissés.

- Enlever le capuchon.
- Appuyer sur la gâchette pour faire sortir le produit.
  Débit réglable en tournant la molette au bout de la cartouche.
- Temps de prise: 3 min.

Il est conseillé de faire des tests préalablement pour s'assurer que le produit convienne à l'utilisation.

STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais et sec (12 mois dans son emballage d'origine fermé entre 5 et 25°C).

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Couleur	: noir
Densité	: 1,20 g/ml
Dureté shore A	: 40
Résistance à la température	: -50°C / +250°C (300°C en pointe)
Formation de la peau	: env 10 min (23°C en 50% HR)
Durcissement	: 2-3 mm parès 24h
Température de travail	: +5°C / +40°C
Conditionnement	: cartouche de 200 ml

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218